

HUALIN
高抗冲聚苯乙烯 - HS-380

测试项目	测试方法	单位	数值
一般性能			
比重	ASTM D792	g/cm ³	1.04
机械性能			
悬臂梁冲击强度	ASTM D256	kg.cm/cm	10
- 样本厚 0.32 公分			
拉伸性能	ASTM D638		
第一类样本 (厚0.32公分, 速度B)			
- 拉伸强度		N/mm ²	25
- 伸长率		%	41
弯曲性能	ASTM D790		
(厚0.32公分)			
- 最大压力		N/mm ²	45
流动性能			
熔体指数	ASTM D1238	g/10 min	4
(测试条件 G - 200°C, 五公斤)			

2023年09月

此产品为改性材料，以本公司的产品质量指标为标准。上列数据可能存在10%左右的误差，仅供参考，并非产品之规格。华麟塑化不承担任何因为使用这些信息或者这里描述的产品而产生的责任。



汕头市华麟塑化有限公司

地址：汕头市龙湖区永安村

传真：0754-888 15270